

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX SUPER MATT PLUS

1. POPIS VÝROBKU

Malířská barva vysoké kvality k dekoračním a ochranným nátěrům stěn a stropů v místnostech.

2. OBLAST POUŽITÍ

Může být používána na omítky (cementové a cementovápenné), sádrové podklady, sádkartonové desky, tapety papírové a ze skleněného vlákna. Barva má hustou konzistenci, díky tomu nekape ze štětce či válečku. Je lehce roztíratelná, což umožňuje nižší spotřebu barvy při zachování dobrého krytí. Vytváří matný nátěr o dobré trvanlivosti a jeho mikroporézní struktura umožňuje stěnám dýchat. Emulze může být použita jak v bytových prostorách, tak i ve veřejných prostorách např. kancelářích, školách apod.

3. BARVA

Bílá.

4. BALENÍ

5 a 10 litrů.

5. SLOŽENÍ

Pigment: Odolné vůči světlu, bílé pigmenty bez obsahu olova.
Pojivo: Emulze akrylového kopolymeru.
Ředidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

Obsah těkavých organických látek: < 3 %

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 29 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem s krátkým vlasem, stříkáním.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: při teplotě cca + 20 °C a vlhkosti vzduchu cca 50 % a při dobré ventilaci. Nelepivý (suchý na dotyk): za 2 hodiny.

Přetíratelný: za 2 – 4 hodiny.

Snížení teploty a/nebo vyšší vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Stupeň lesku: mat.

- odolnost proti vodě: odolává standardní vlhkosti vzduchu v místnostech. Natřená plocha nemůže být ve stálém kontaktu s vodou a vystavena kondenzované vlhkosti.
- odolnost proti otěru: odolná vůči otěru suchou tkaninou a opakovanému omývání vodou s čistícím prostředkem.
- odolnost proti teplotě: nehodí se pro použití na ohřívání povrch, např. ohříváče a topná tělesa.
- ostatní: dobrá prostupnost vodních par zajišťuje dýchání stěn
dobré krytí
dobrá přizpůsobivost při odstraňování nečistot
vysoká bělost

10. VYDATNOST

Do 14 m²/l při jednom nátěru na hladký, rovný a příslušně připravený podklad.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

11. ŘEDĚNÍ

Čistá voda, viz technologický postup.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Nestejnorodé povrchy, silně savé, nestabilní, prašné a porézní např. sádrové: použijte penetrační nátěr výrobkem Dulux Grunt. 1x natřít zředěným produktem Dulux Grunt (týká se hlavně spárovaných míst, spoju sádrokartonových desek, po odstranění křídových barev)

Povrchy pevné dřívě nenatírané, např. porézní, stabilní, cementovápené omítky: 1x natřít malířskou barvou Super Matt Plus ředěnou přídatkem 20 – 25 % čisté vody. V případě nátěru dřívě nenatíraných tapet (papírových nebo ze skleněného vlákna), barvu ředíme (dle tloušťky tapety) přídatkem 5 – 10 % čisté vody.

Povrchy dřívě natírané emulzními barvami, jejichž povrch je jednolitý, dobře přilnavý, nepráší a není poškozený: natírat bez základu.

Způsoby nanášení:

Příprava výrobku před nátěrem: před použitím nemíchat, nepřidávat jiné složky.

Podmínky pro natírání: teplota okolí a natíraného povrchu by neměla být nižší než + 10 °C.

Aplikace: neředit malířskou barvu, nanášet 1 – 2 vrstvy barvy v intervalu 2 – 4 hodiny od nanesení předchozí vrstvy, nabírat na štětec či váleček větší a rovnoměrné množství barvy, barvu důkladně rozírat pro dosažení rovnoměrné vrstvy.

Pozor !

Nevylučuje se možnost použití nástřikových metod, pod podmínkou provedení technických zkoušek. Při obnovovacím nátěru povrchu v dobrém stavu a podobného odstínu může být jedna vrstva barvy dostatečná.

13. ČIŠTĚNÍ

Po ukončení natírání se doporučuje odstranit z pomůcek co největší množství barvy a následovně je umýt čistou vodou.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v krytých místnostech při teplotě + 5 až + 30 °C v suchých, chladných, dobře větraných prostorách odděleně od tepelných zdrojů. Při teplotách pod 0 °C dochází k trvalému poškození výrobku.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ

březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701**