

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE PENETRAČNÍ A FIXAČNÍ NÁTĚR POD SILIKONOVOU OMÍTKU

1. POPIS VÝROBKU

Základní nátěrová vodou ředitelná hmota na povrchy stěn.

2. OBLAST POUŽITÍ

Penetrační nátěr na vnitřní i vnější povrchy stěn, ke sjednocení savosti podkladů a zajištění lepší přilnavosti aplikovaných omítek.

3. BARVA

Bílá, určeno k tónování podle vzorníku Dulux Trade.

4. BALENÍ

5 nebo 20 kg.

5. SLOŽENÍ

Směs na bázi vodní disperze, silikonové emulze, plniva, pigmentů a příměsí zlepšujících zpracovatelnost.

6. LIMITY VOC

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (g) VRNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek neobsahuje žádné VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem.

8. DOBA SCHNUTÍ

24 hodin.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Lepší přilnavost omítek.

10. VYDATNOST

1 kg / 5 – 6 m² v závislosti na savosti, poréznosti a struktuře podkladu.

11. ŘEDENÍ

Před použitím nátěr natónujte do zvoleného odstínu, naředte s vodou v poměru 1 : 1 (1 díl nátěru : 1 dílu čisté vody) a dobře promíchejte.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Podkladní vrstva musí být nosná, vyzrálá, zbavená prachu, nečistot, mastných skvrn, musí být rovinná, nesmí být zmrzlá a vodoodpudivá.

Způsoby nanášení:

Podklad zdrsňte okartáčováním. Před použitím nátěr natónujte do zvoleného odstínu, naředte s vodou v poměru 1 : 1 (1 díl nátěru : 1 dílu čisté vody) a dobře promíchejte. Pro aplikaci doporučujeme použít štětec nebo váleček. Po celou dobu nanášení zachovávejte stejné poměry ředění.

Nepoužívat na sádrové omítky a podobně hladké povrchy. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním svitem, deštěm a silným větrem. Při teplotách vzduchu nebo podkladu pod + 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

Kvalita:

Kvalita je trvale sledována interní kontrolou.

13. ČIŠTĚNÍ

Pracovní nářadí a skvrny po nátěru omyjte vodou ještě před zaschnutím.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v těsně uzavřených nádobách na chladném a dobře větraném místě při teplotách nad + 5 °C do + 35 °C. Chránit před mrazem a horkem, před přímým slunečním zářením. Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

**Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701**