

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU

DULUX TRADE UNDERCOAT

1. POPIS VÝROBKU

Základová barva s vysokou plnicí schopností Dulux Trade Undercoat se doporučuje pro použití v kombinaci s vrchní nátěrovou hmotou s vysokým leskem Dulux Trade High Gloss.

2. OBLAST POUŽITÍ

Je vhodná pro nanášení na správně připravené vnitřní a venkovní povrchy všude tam, kde je požadována povrchová úprava rozpouštědlovou, vysoce kvalitní a trvanlivou nátěrovou hmotou s vysokým leskem.

3. BARVA

Bílá.

4. BALENÍ

1; 2,5 a 5 litrů.

5. SLOŽENÍ

Pigment: Světlostálé bezolovnaté pigmenty.

Pojivo: Alkyd.

Ředidlo: Lakový benzin.

6. LIMITY VOC

Hustota produktu 1,4 – 1,5 g/cm³

Obsah organických rozpouštědel (VOC) cca 0,18 kg/kg

Obsah celkového organického uhlíku (TOC) cca 0,15 kg/kg

Obsah netěkavých látek (sušina) 64,9 % obj.

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (d) RNH: 300 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 300 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem nebo válečkem. Nenanášejte stříkáním.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce:

Nelepivý (suchý na dotyk) 4 – 6 hodin.

Přetíratelný 16 – 24 hodin.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Zalévá drobné nerovnosti povrchu a působí částečně jako plnič.

10. VYDATNOST

Na hladkém povrchu průměrné porezity postačuje jeden litr barvy pro natření plochy až 17 m².

11. ŘEDĚNÍ

Neředí se.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Natírané povrchy musejí být čisté, suché, a prosté všech vad, nečistot a uvolněných částic, mastnoty, vosku, atp. Všechny povrchy je nutno před nátěrem důkladně obrousit vhodným smirkovým papírem a pak oprášit. Nové nebo holé povrchy je nutno opatřit nátěrem vhodné základové barvy Dulux.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701

TECHNICKÝ LIST

Způsoby nanášení:

Před použitím nádobu s nátěrovou hmotou důkladně protřepejte.
Naneste jednu vrstvu příslušně barevné základové barvy Dulux Trade Undercoat a pak jednu či dvě vrstvy nátěrové hmoty s vysokým leskem Dulux Trade High Gloss.
Pro zlepšení hrubého nebo strukturovaného povrchu, nebo při použití speciálních procesních barev (viz příslušnou barevnou vzorkovnici Dulux Trade) může být nutno nanést dvě vrstvy barvy s vysokým leskem Dulux Trade High Gloss, aby se dosáhlo dokonalé kryvosti filmu.

Doporučená tloušťka vrstvy: tloušťka filmu bude záviset na dosaženém krytí:

Za mokra 45 µm.

Za sucha 25 µm.

13. ČIŠTĚNÍ

Po použití odstraňte co nejvíce barvy ze štětce a pak jej vymyjte ředidlem White Spirit nebo S 6001.

14. SKLADOVÁNÍ

Neuskladňujte zavěšením za hák. Skladujte na chladném, suchém, dobře větraném místě mimo zdroje tepla, zapálení a přímého slunce, oxidačních látek, silně zásaditých nebo silně kyselých látek, aminů, alkoholů a vody. Zákaz kouření.

15. DISTRIBUTOR

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 399 100, infolinka: 800 100 701
www.dulux.cz

16. DATUM VYDÁNÍ březen 2010

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Na Pankráci 1683/127, budova GEMINI, 140 00 Praha 4

Tel.: 261 399 100, infolinka: 800 100 701