



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX DIAMOND QUICK DRYING EGGSHELL

2. POPIS VÝROBKU

Polomatná interiérová barva pro vlhké prostory.

Vhodné pro dekoraci a ochranu většiny vnitřních povrchů, kde je požadován nepoddajný, trvalý, k aplikaci snadný konečný nátěr vysoce odolný proti vlhkosti.

3. OBLAST POUŽITÍ

Barva vhodná pro veškeré nátěry v interiéru, na omítku, sádkarton, beton, dřevotřísku, dřevo a další.

Obzvláště vhodná do koupelen, kuchyní, jídelen, veřejných prostor, hygienických zařízení apod.

4. ODSŤÍNY

Zářivě bílá a magnolia.

V Colour Dimensions systému je k dispozici omezený rozsah barev. Viz. Dulux Trade katalog barev.

5. SLOŽENÍ

Pigment	Bezolovnatý, světlostálý, alkáliím odolný pigment
Pojivo	Akrylátový kopolymer
Rozpouštědlo	Voda

6. VLASTNOSTI

ODOLNOST PROTI VODĚ

Odolný vůči úrovním atmosférické vlhkosti v normálním venkovním prostředí a odolá opakovanému častému mytí. Nevhodný k použití na ponořených površích, nebo kde je velká a dlouhodobá kondenzace.

CHEMICKÁ ODOLNOST

Odolný proti mírnému působení chemických výparů, avšak tam, kde se jedná o silné působení, měla by být požadována speciální barva odolávající chemikáliím. Viz informační list č. 401, nebo podrobné informace o chlorokaučkových systémech Dulux Trade.

TEPELNÁ ODOLNOST

Obvykle se neaplikuje na horké povrchy.

PROPUSTNOST VODNÍCH PAR

Dle ČSN 73 2580 je $r_d(m) = 0,33$

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

7. POUŽITÍ

Pro veškeré použití v interiéru.
Je odolná vůči častému omývání a kondenzaci vody.
Vyniká velkou přilnavostí a odolností.
Přilnavý obvykle i na staré rozpouštědlové nátěry.

8. PŘÍPRAVA POVRCHU

Po přípravě a kde je potřebné po základním nátěru (např. některé stavební příčky, vysoce porézní povrchy, fibrové omítky, nebo holé dřevo by mělo být opatřeno vhodným Dulux základním nátěrem), aplikovat 2 nátěry Dulux Trade Quick Drying Eggshell finish.

9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

NÁSTRÍK:

Výrobek je vyhovující pro většinu stříkacích zařízení.

Bezvzduchové stříkání : Typické doporučení pro bezvzduchové stříkání : minim.

Pracovní tlak na barvu : 143 bar (2000 p.s.i.).

Velikost stříkací trysky: 0,33mm (13thou).

Úhel stříkací trysky : 50°.

ŘEDĚNÍ:

Vodou, pokud je třeba.

Pro štětec a váleček :

Ředění není obvykle nutné. Při aplikaci na porézní povrchy by mělo být 1/2 litru vody na 5 litrů barvy. Bezvzduchové stříkání: ředění není obvykle nutné

10. DOPORUČENÁ TLOUŠŤKA VRSTVY

Mokrý 65 mikrometrů.

Suchá 25 mikrometrů.

11. VYDATNOST

TEORETICKÁ : 15,2 m²/1litr.

Vypočítaná plocha pokrytá 1 litrem barvy nanesené na hladký, rovný, neporézní povrch, aby byl dosažen doporučený suchý film vylučující ztráty.

PRAKTICKÁ: 14-16m²/1 litr.

Vodítko pro praktickou vydatnost, které lze dosáhnout za normálních podmínek, týkajících se výrobku a jeho doporučeného použití

12. BALENÍ

2,5 a 5 litrů

13. DOBA SCHNUTÍ

1 vrstva o standardní tloušťce: 1-4 hodiny

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Nový nátěr: 8-16 hodin
Doba schnutí bude různá podle teploty a vlhkosti.

14. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Vodou.

15. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Plechovky musí být uloženy v bezpečné vertikální poloze.
Plechovku s barvou nezavěšovat za držadlo.
Chránit před zmrznutím.
Nevylévat do odpadů nebo vodních toků.

16. OMEZENÍ POUŽITÍ

Neobsahuje žádné příměsi olova.

17. DISTRIBUTOR:

ICI Paints CZ, s.r.o.
Matěchova 3, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098

18. DATUM VYDÁNÍ:

červenec 2004

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.

DODÁVÁ A DALŠÍ INFORMACE POSKYTUJE:

ICI Paints CZ, s.r.o., Matěchova 3, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ63073056
Tel.: 241 44 03 85, fax: 241 44 10 98, e-mail: cz_info@ici.com, www.icipaints.cz